

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемое защитное средство, содержащее натуральный воск для деревянных поверхностей сауны. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, которая позволяет древесине дышать. Бесцветный воск TALOVANA подчеркивает натуральный цвет древесины.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для потолка, стеновых панелей, а так же для полков в сауне. Применяется для необработанной древесины или деревянных поверхностей ранее обработанных восковыми составами. Можно применять также в душевых, каминных и любых жилых помещениях для обработки потолочных и стеновых панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Содержание сухих веществ**

Прим. 25 объемных %

Практический расход

Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м²/л

Плотность

прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C

через ½ часа

- от пыли**Следующая обработка**

через 1 час

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Цвет

Бесцветный (колеруется)

Упаковочные размеры

2,7л., 9л., 18л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Очистить ранее не обработанную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синева и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%.

Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть отшлифована шкуркой шлифовальной (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль и загрязнения

Нанесение

До нанесения, изделие тщательно перемешать. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения.

TALOVANA наносить кистью или губкой. Для панелей и полков сауны достаточно однослойного нанесения. На потолок в помывочной и других аналогичных помещениях необходимо наносить два слоя.

Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт и расхода материала необходимо производить пробное выкрашивание. Впитывающая способность поверхности, а так же нанесенный ранее материал могут влиять на окончательный оттенок. Продукт может быть разбавлен водой на 5-20%, если оттенок кажется слишком насыщенным.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания.

Перед использованием Поверхности

Сауной можно пользоваться через день после применения защитного средства, перед использованием сауну необходимо нагреть и проветрить.

Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 3 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за поверхностью следует проводить аккуратно.

Уход за поверхностью

Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА