

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

FACADE OIL  
ФАСАДНОЕ МАСЛО

## ОПИСАНИЕ

Колеруемое фасадное масло.

ОСОБЕННОСТИ  
ПРОДУКТА И  
ОБЛАСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ

Создаёт декоративный эффект – способствует выявлению и сохранению природной фактуры и текстуры дерева. Придаёт глубину цвета.  
Позволяет продлить срок службы древесины, защищает поверхность от воздействия влаги, грязи и солнечного излучения, снижает растрескивание деревянной поверхности. Препятствует образованию плесени, синевы и гнилостных грибков, глубоко проникает в структуру древесины и защищает ее изнутри. Обладает водоотталкивающими свойствами. Создает покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.

Применяют для защиты и декоративной обработки деревянных фасадов строений, деревянных заборов, садовой мебели из дерева, а также обработки наружных вертикальных деревянных поверхностей.

Для достижения максимального декоративного эффекта, рекомендуется наносить масло на шлифованную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

## Сухой остаток

Прим. 18 объёмных %

## Плотность

0,9 кг/л

Рекомендуемая  
толщина плёнки и  
теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения		теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
2 x 80 г/м <sup>2</sup>	10 мкм	5 - 7 м <sup>2</sup> /л

Данные приведены для неразбавленной краски. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

## Время высыхания

Показатель (при ТМП= 80 г/м <sup>2</sup> )	<b>+23°C</b>
Для последующей окраски, спустя	8 - 16 часов

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от цвета, толщины мокрой пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

## Степень блеска

Полуматовый

## Вид работ

Фасад

## Цвета

Оттенки согласно каталогу лессирующих цветов. Колеруется по системе Avatint.  
Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии.  
Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоёв.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синева и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%.

**Условия нанесения**

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой и сухой. Влажность обрабатываемой поверхности должна быть ниже 20%. Во время нанесения и сушки температура воздуха, обрабатываемая поверхность и грунтовка должны быть более 10 ° С и относительной влажности воздуха ниже 70%. Хорошая вентиляция необходима для обеспечения оптимального результата. Продукт может быть высушен с помощью сушильной печи или без нее.

**Нанесение**

Кисть

Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Избегайте вспенивания.

Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Температура и колебания влажности могут вызвать изменение цвета плёнки ЛКМ в этих областях

**Очистка инструментов**

Растворитель

