



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

SEINA
ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ Однокомпонентная водоразбавляемая экологически безопасная акриловая финишная краска для внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Обладает хорошими заполняющими способностями, формирует быстросохнущую кроющую эластичную плёнку, позволяет получить ровное, прочное и гладкое покрытие. Сохраняет внешний вид и цвет без изменения на протяжении долгого времени. Защищает от проникновения влаги, УФ-излучений, и загрязнений, предотвращает растрескивание древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Применяется для покраски внутренних стен домов и строений из клееного бруса, профилированного бруса, бревна, а также для покраски интерьерной отделочной доски, может применяться для покраски деревянных панелей, фанеры, ДСП, ОСП, ГВЛ, дверей, молдингов, оконных рам, мебели.

Сухой остаток Прим. 36 - 40 объёмных %

Плотность База А: 1,23 кг/л, база С: 1,1 кг/л

Рекомендуемая толщина нанесения		теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
80-110 г/м²	40-50 мкм	8-10 м²/л
2 x 80-110 г/м²	80-100 мкм	4-5 м²/л

Данные приведены для неразбавленной краски. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания	Показатель (при ТМП= 80 г/м²)	+23°C	+50°C
	Для последующей окраски, спустя	1 - 4 ч	5-20 мин

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от цвета, толщины мокрой пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Степень блеска Матовый

Вид работ Интерьер

Цвета Оттенки цветов согласно каталогу для деревянных фасадов, RAL и NCS. Колеруется по системе Avatint.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Окрашиваемую деревянную поверхность очистить от грязи, пыли, жира, плесени, грибковой синевы, старой отслаивающейся краски и посторонних включений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. Влажность древесины должна быть ниже 20%.

Рекомендуемые грунтовки

Интерьерный грунт ECO WOOD PRIMER

Условия нанесения

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой и сухой. Влажность обрабатываемой поверхности должна быть ниже 20%. Во время нанесения и сушки, рекомендованная температура воздуха, обрабатываемой поверхности и материала должны быть не менее +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Во время сушки необходимо обеспечить вентиляцию. Сушку также можно производить с помощью сушильной печи.

Нанесение

Кисть / Распыление

тщательно перемешайте продукт перед использованием. Избегайте вспенивания. Наносить кистью или распылением, на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности.

Безвоздушное распыление – рекомендуемый диаметр форсунки 0,013" – 0,015", давление 140-180 бар. Угол распыления выбирается от формы окрашиваемой конструкции.

Комбинированное распыление - рекомендуемый диаметр форсунки 0,013" – 0,015", давление 140-180 бар. Давление подаваемого в форсунку воздуха должно быть около 1-3 бар. Угол распыления выбирается от формы окрашиваемой конструкции.

Традиционное распыление – рекомендуемый диаметр форсунки 1,6-2,0 мм, давление 2-3 бар.

Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Температура и колебания влажности могут вызвать изменение цвета плёнки ЛКМ в этих областях

Разбавитель

Вода. При необходимости продукт может быть разбавлен водой на 10%. Без потери физических и декоративных свойств.

Очистка инструментов

Вода.

Срок годности

36 месяцев. (После добавления колеровочных паст, использовать в течение двух недель).

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. В неполной таре свойства продукта могут измениться.

Меры предосторожности

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет резкого запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. При длительном контакте с кожей, возможна аллергическая реакция и слабое раздражение.

Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водоём или на почву. Жидкие отходы и тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.

