

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

TALOVANASAUNA
ВОСК ДЛЯ БАНЬ И САУН

ОПИСАНИЕ	Защитный состав, содержащий натуральный воск, для обработки внутренних поверхностей.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Защитный состав применяется для обработки деревянных поверхностей бани, который впитывается в дерево и образует натуральную водо-и грязеотталкивающую поверхность. Применяется для защиты полков бань, стен, потолков, дверей и оконных рам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Сухой остаток	Прим. 24 - 25 объёмных %
Плотность	1,0 кг/л
Расход	10-13 м ² /л в зависимости от типа древесины.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить поролоновой губкой или синтетической кистью
Время высыхания При +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – ½-1 час. Поверхность готова к эксплуатации примерно через одни сутки.
Базис	ЕР
Блеск	Не определяется, зависит от пористости древесины.
Хранение	Защитить от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия При окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%
Предварительная подготовка	Новая, чистая деревянная поверхность: очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставший ворс деревянных волокон. Удалить пыль. Воск TALAVANASAUNA не подходит для ранее промасленных поверхностей. Защитить пол перед обработкой, так как воск очень быстро впитывается в кафельные швы.
Обработка	Воск тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Нанести один слой по направлению волокон древесины в таком количестве за раз, в котором его может впитать древесина. При использовании колерованного материала рекомендуется провести пробную выкраску на незаметном месте. Свойства различных типов древесины влияют на окончательный цвет поверхности. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей - 1-2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.
Очистка инструментов	Вода.
Срок годности	36 месяцев. (После добавления колеровочных паст, использовать в течение двух недель).
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. В неполной таре свойства продукта могут измениться.
Охрана труда	Состав не классифицируется как опасный.