



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

WEB (ПАУТИНА)

ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Водная дисперсия акрилового сополимера.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Защищает поверхность от механических и других повреждений, применяется в качестве временного, съёмного защитного покрытия при ремонтных работах. При высыхании дает бесцветную, однородную, гибкую, не липкую пленку. Хорошо совмещается с различными поверхностями. Покрытие стойко к УФ излучению.

Применяется в бытовой и профессиональной сфере для временной защиты различных поверхностей, как стекло, пластик, резина, пластиковые окна и двери, ламинированные поверхности. Предотвращает появление царапин, сколов на защищённой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток

Прим. 46 объёмных %

Вязкость

20 000 – 30 000 мПа*с (Brookfield)

Минимальная температура пленкообразования

+5°C

Морозостойкость

4 цикла замораживания - оттаивания при - 40 °C

Рекомендуемая толщина плёнки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения		теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
70 - 100 г/м ²	20 - 29 мкм	10 - 15 м ² /л

Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания

Показатель (при ТМП= 80 г/м ²)	18°C - 20°C	
Для последующей окраски, спустя	60 - 90 мин	

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от цвета, толщины мокрой пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов. Не желательно работать при температуре ниже 15°C

Вид работ

Интерьер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли.
Условия нанесения	Материал «WEB» сразу готова к применению. Следует избегать контакта материала с коррозионным железом. Замерзшему продукту необходимо дать медленно оттаять при температуре 20°C - 25°C, после чего тщательно перемешать.
Нанесение	Кисть / Распыление/ Валик Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Безвоздушное распыление: Рекомендуемый диаметр сопла: 518" - 520" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 120-200бар
Эксплуатационная и Экологическая безопасность	Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.
Очистка инструментов	Вода.
Хранение и транспортировка	В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5°C в течение 6 месяцев. В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м3, тара 20кг.
Меры предосторожности	Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет резкого запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. При длительном контакте с кожей, возможна аллергическая реакция и слабое раздражение. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водоём или на почву. Жидкие отходы и тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.